

Putsfärg

Produktbeskrivning

Fasadfärg till de flesta typer av mineraliska underlag. Ger ett helmatt, kalkat utseende. Skyddar mot fuktinträngning, men tillåter fukt och vattenånga att passera ut genom färgskiktet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

Användning

Används till nya och tidigare målade mineraliska underlag utomhus. Är speciellt lämplig till ytor som är lätt kritande och porösa, t ex kalkade ytor. Får ej användas på liggande ytor där risken för vattenfallor förekommer.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Tvätta bort alger och mögel med fasadvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlade ytor med fasadvätt extra.
Löst sittande puts skrapas till fast underlag, hål och sprickor lagas med Repafiller Ute.
Kritande och sugande underlag grundas med putsgrund.
Applicera Yunik Putsfärg 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tips

Äldre fasader som behandlats med kalkfärg, bör även i fortsättningen behandlas med kalkfärg.
Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.4
Torrhalt: Vikt %	50
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021