

# Akryl Lackfärg+ 35

## Produktbeskrivning

Akrylatlackfärg till grundade snickerier och korrosionsskyddad metall. Lätt tixotropi ger bra arbetsegenskaper. Fyller och flyter ut bra med bra täckförmåga och utan tendens till gulning.



## Märkningar



Name: 3 L



Name: Vit/S0500-N



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Base AA



## Användning

Används till grundade snickerier och korrosionsskyddad metall, inomhus.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengöring med grundrengöringsmedel innan ny färg påförs.  
 Nytt, obehandlat trä inomhus grundas med Yunik Grundfärg.  
 Tidigare målade, blanka ytor mattslipas och grundas efter behov.  
 Järn är rostskyddas med rostprimer.  
 Om du behöver måla på heta element - använd Yunik Elementfärg.  
 Tänk på att ventileras när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	Halvblank;35
Densitet (kg/l)	1.24
Torrhalt: Vikt %	51
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021