

# Akryl Lackfärg+ 35

## Produktbeskrivning

Akrylatlackfärg till grundade snickerier och korrosionsskyddad metall. Lätt tixotropi ger bra arbetsegenskaper. Fyller och flyter ut bra med bra täckförmåga och utan tendens till gulning.



## Märkningar



## Användning

Används till grundade snickerier och korrosionsskyddad metall, inomhus.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengöring med grundrengöringsmedel innan ny färg påförs.  
Nytt, obehandlat trä inomhus grundas med Yunik Grundfärg.  
Tidigare målade, blanka ytor mattslipas och grundas efter behov.  
Järn är rostskyddas med rostprimer.  
Om du behöver måla på heta element - använd Yunik Elementfärg.  
Tänk på att ventilera när du har målat.

## Tips

PVC-tättningsremsa innehåller mjukgörare som kan orsaka klibbning.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	Halvblank;35
Densitet (kg/l)	1.24
Torrhalt: Vikt %	51
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

november 2022