

# Pro Lättspackel W

## Produktbeskrivning

Mellankornigt, lätt handspackel för rum som är utsatta för varierande fuktpåverkan. Starkt och vattenfast. Blåtonat för att kunna upptäcka friställen.



## Märkningar

CE

Name: 10 L

✓

## Användning

Används inomhus till fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor och tidigare målade ytor i våtutrymmen, t ex kök och bad.

När den används för skarvspackling används produkten tillsammans med Perf-a gipstejp.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.

Tvätta efter med rent vatten.

Applicera med spackel.

Använd bredspackel vid bredspackling.

När spackelmassan är torr, slipas eventuella ojämnheter bort.

Ta bort slipdamm.

Grunda med förankringsgrund innan vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt.

Tänk på att ventileras när du har spacklat.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

# Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Blåtonad
Densitet (kg/l)	0.99
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	56
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,86
Skickttjocklek (nominell mm)	5
Kornstorlek (max mm)	0,2
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

oktober 2021

## Ersätter TDS version

december 2021